

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Semakin besar kandungan oksigen di dalam atmosfer pembakaran, semakin besar harga hambatan, konstanta termistor dan sensitivitas keramik film tebal CuFe_2O_4 .

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang kestabilan listrik keramik film tebal CuFe_2O_4 melalui pemanasan 150°C dalam waktu 1000 jam.